


EUROCLOR s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

EUREPOX 115-A

INTRODUCCIÓN

EL EUROPOX 115-A ES UNA PINTURA EPOXI DE SUELOS DE GRAN DUREZA SUPERFICIAL ASÍ COMO DE PERFECTO ANCLAJE SOBRE SUELOS TANTO DE CEMENTO COMO BALDOSA, MADERA, ETC...

PROPIEDADES

BUENA ADHERENCIA
ESTABILIDAD A AGENTES QUÍMICOS, DISOLVENTES ETC..
BUEN RENDIMIENTO
RESISTENCIA AL ROCE
FÁCIL LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

SÓLIDOS EN VOLUMEN:	55% APROX. UNE-EN-ISO 3251
DENSIDAD:	1,25 APROX. UNE-EN-ISO 2811-1
COMPONENTES:	DOS
ASPECTO:	SATINADO
COLOR:	ROJO-VERDE-GRIS, UNE48073-3, UNE-EN-ISO3668
RENDIMIENTO:	4 M ² / KG APROX.
SECADO:	24 HORAS UNE-EN-ISO 1517
CURADO TOTAL:	3 DÍAS. UNE-EN-ISO 1517

APLICACIÓN:

PINTURA BASE/ CATALIZADOR:	5:1
MEZCLA:	4 HORAS DE VIDA
SISTEMA:	RODILLO O PISTOLA
DILUCIÓN:	DISOLVENTE UNIVERSAL 231

PREPARACIÓN DE SU SUPERFICIE:

UNA VEZ CHORREADO EL HORMIGÓN EN EL CASO DE SOLERAS VIEJAS, O LIMPIO EN SOLERAS SIN USAR, SE APLICA UNA MANO DE **EUREPOX 115-A** DILUIDO UN 10% CON DISOLVENTE UNIVERSAL 231. DESPUES DE 10 HORAS APROX. APLICAR UNA SEGUNDA MANO DE **EUREPOX 115-A** CON UNA DILUCIÓN DE ENTRE 2-5% APROX. CON DISOLVENTE UNIVERSAL 231.

CÓDIGO: 115-a
FECHA: Noviembre-99
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

