



EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

EUREPOX 717-S

INTRODUCCIÓN:

EL **EUREPOX 717S** ES UNA PINTURA EPOXI PARA SUELOS DE HORMIGÓN, BALDOSA, ETC..

CARACTERÍSTICAS:

1. BUENA ADHERENCIA SOBRE EL SUBSTRATO.
2. ELEVADA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.
3. ESTABILIDAD A AGENTES QUÍMICOS.
4. BUEN ENDURECIMIENTO INTEGRAL.
5. POSIBILIDAD DE APLICAR ALTOS ESPESORES.
6. BUENA AUTONIVELACIÓN CON CUALQUIER ESPESOR.
7. IDEAL PARA SOLADOS ELÁSTICOS EN NAVES DEPORTIVOS, ALMACENES GARAJES, NAVES INDUSTRIALES, COMERCIOS ETC...

APLICACIÓN:

EL **EUREPOX 717S** ES APLICABLE A RODILLO Y EQUIPOS DE PROYECCIÓN.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

SOBRE HORMIGÓN, CEMENTO O MADERA ES NECESARIO UN BUEN ESTADO DE LIMPIEZA.

EL TIEMPO DE REPINTADO CON EL **EUREPOX 717S** SERÁ AL MENOS DE 24 HORAS

CÓDIGO: 717-S
FECHA: MAYO-08
REVISIÓN: 1
APROBADO: CALIDAD



GA - 2005 / 0246



ER - 0650 / 1997

DATOS TÉCNICOS

MEZCLAR HOMOGÉNEAMENTE LA PINTURA DE COLOR CON EL ENDURECEDOR EN LA **PROPORCIÓN DE 5 PARTES DE BASE DE COLOR CON 1 PARTE DE CATALIZADOR.**
VIDA DE LA MEZCLA APROXIMADAMENTE **30 minutos.**

PROPIEDADES FÍSICAS DE UN RECUBRIMIENTO 717-S EUREPOX

<u>ENSAYO</u>	<u>NORMA</u>	<u>RESULTADO</u>
Ensayo tracción N/mm	53455	13-14
Alargamiento a la rotura %	53455	60-65
Módulos de elasticidad N/mm	53455	65-70
Ensayos de progresión del desgarro KN/m	53515	33-35
Dureza shore D	53505	65
Abrasión	53754	75
Adherencia acero N/mm ²	53232	26

CÓDIGO: 717-S
FECHA: MAYO-08
REVISIÓN: 1
APROBADO: CALIDAD

