


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

## CAPA GRUESA INTERMEDIA CLOROCAUCHO A-135-IE

### DESCRIPCIÓN:

PINTURA A BASE DE CLOROCAUCHO MODIFICADO, CON APLICACIÓN COMO CAPA INTERMEDIA EN SISTEMAS DE CLOROCAUCHO, FORMULADA PARA CONSEGUIR ALTOS ESPESORES DE UNA SOLA MANO.

### USOS:

EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, NAVES INDUSTRIALES, REFINERÍAS Y ALLÍ DONDE SE QUIERAN CONSEGUIR ESPESORES EXTRAS EN EL SISTEMA, FACILITANDO EL PINTADO DE CAPAS POSTERIORES.

<b>VEHÍCULO:</b>	CLOROCAUCHO MODIFICADO
<b>PIGMENTO:</b>	CUBRIENTES SEGÚN CARTA RAL Ó UNE
<b>DISOLVENTE:</b>	001
<b>DENSIDAD:</b>	1,2-1,3 Kg./Lto. S/COLOR, <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	TIXOTROPICA,
<b>SÓLIDOS:</b>	48% -53% EN VOLUMEN, SEGÚN COLOR, <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>COLOR:</b>	RAL, <b>UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668</b>
<b>BRILLO:</b>	SATINADO 35% ÁNGULO 60º, <b>UNE-EN-ISO 2813</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES <b>UNE-EN ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO: 1 HORA TOTAL: 48 HORAS, <b>UNE-EN ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	MÍNIMO 60 MINUTOS MÁXIMO SIN LIMITE, <b>UNE48283</b>
<b>ESPESOR:</b>	70-140 MICRAS SIN DESCUELQUES, <b>UNE-EN ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	4,8 M <sup>2</sup> /LITRO PARA 100 MICRAS

**CÓDIGO:** A-135-IE  
**FECHA:** JUNIO-03  
**REVISIÓN:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0248

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:**

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACION CAPA GRUESA CLOROCAUCHO AC-225-I
- APLICABLE SOBRE EPOXI EA-238-I Ó EG-440-I
- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES MC-298-I, A-218-I, A-668-I, ASÍ COMO A-220-I, A-228-I.
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACIÓN HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A DOS MESES ES ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Ó AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE GRASAS Y SALPICADURAS.

**APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:**

	<i>AIRLESS</i>	<i>AEROGRAFICA</i>	<i>BROCHA</i>
<i>DISOLVENTE</i>	001(5%)	001 (12%)	001 (5%)
<i>BOQUILLA</i>	0,018"	2	
<i>PRESIÓN</i>	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

**CÓDIGO:** A-135-IE  
**FECHA:** JUNIO-03  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD

