


**EUROCLOR**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.  
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

# ESMALTE ALCIDICO CAUCHO PROTECCIÓN ESTRUCTURAL A-228-E INTA 164703

## DESCRIPCIÓN:

PINTURA DE ACABADO BASADA EN RESINAS DE CLOROCAUCHO MODIFICADAS CON RESINAS ALCIDICAS CON BUENA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO. SECAJE RÁPIDO, ES FLEXIBLE Y RESISTE EL AGUA DE MAR Y ACEITES MINERALES

## USOS:

APROPIADO PARA SU APLICACIÓN EN BASE A SISTEMAS ALCIDICOS, EL PINTADO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, MAQUINA HERRAMIENTA Y PINTADO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, ASÍ COMO EN MAQUINARIA INDUSTRIAL.

<b>VEHÍCULO:</b>	RESINAS ALCIDICAS MODIFICADAS
<b>PIGMENTACIÓN:</b>	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL,UNE...
<b>DISOLVENTE:</b>	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA
<b>DENSIDAD:</b>	1-1,2 KG./LT. SEGÚN COLOR <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	80 SEG. COPA FORD Nº 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SÓLIDOS:</b>	46-48 SEGÚN COLOR <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>BRILLO:</b>	85% ÁNGULO DE 60º <b>UNE-EN-ISO 2813</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO 60 MINUTOS A 20 °C TOTAL 3 DÍAS <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	MÍNIMO 60 MINUTOS MÁXIMO SIN LIMITACIONES <b>UNE48283</b>
<b>ESPESOR:</b>	ACONSEJADO 35 -50 MICRAS <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	10 M <sup>2</sup> /LIT PARA 40 MICRAS SECAS

CÓDIGO: A-228-E  
 FECHA: NOVIEMBRE-12  
 REVISION: 2  
 APROBADO: CALIDAD

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:**

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES E INTERMEDIAS DE CLOROCAUHO ALCÍDICO
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.


**APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:**

	<b>AIRLESS</b>	<b>AEROGRAFICA</b>	<b>BROCHA</b>
<b>DISOLVENTE</b>	001(5%)	001 (12%)	001 (5%)
<b>BOQUILLA</b>	0,018"	2	
<b>PRESIÓN</b>	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

**A-228-E**

**ADHERENCIA**  
UNE-EN ISO 2409



Gt1-2

**IMPACTO DIRECTO**  
UNE-EN ISO 6272-1



60cm (bola Ø:20mm, 1kg)

**EMBUTICIÓN**  
UNE-EN ISO 1520



5mm

**DOBLADO**  
UNE-EN ISO 6860



Agrietado muy ligero por toda la superficie

**NIEBLA SALINA**  
UNE-EN ISO 9227



500h

**HUMEDAD**  
UNE-EN ISO 6270-2



500h