


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

OXICLOR HIERRO MICACEO A-339-I INTA 164221

DESCRIPCIÓN:

ES UN ESMALTE BASADO EN RESINAS SINTÉTICAS PIGMENTADAS CON HIERRO MICACEO LAMINAR.

USOS:

CAPA DE ACABADO DE LARGA DURACIÓN EN AMBIENTES MARINOS EXTERIORES E INDUSTRIALES FUERTEMENTE ANTICORROSIVOS.

IDEAL PARA EL PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, VERJAS, CALDERERÍAS, VENTANAS...

DE GRAN ASPECTO DECORATIVO DEBIDO A LA AMPLIA GAMA DE COLORES EN QUE SE FABRICA.

DE GRAN PROTECCIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DEL HIERRO MICACEO.

VEHÍCULO:	SINTÉTICO
PIGMENTACIÓN:	COLORES DE CARTA DE COLOR
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA DISOLVENTE 002 APLICACIÓN BROCHA
DENSIDAD:	1,4KG/LT UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	TIXOTROPICA
SÓLIDOS:	60% SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	MATE UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 30 MINUTOS A 20 °C TOTAL 3 DÍAS UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	MÍNIMO 8 HORAS UNE 48283
ESPESOR:	ACONSEJADO 50 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	6 M ² /LIT PARA 135 MICRAS SECAS

CÓDIGO: A-339-I
FECHA: MAYO-94
REVISIÓN: 0
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACION W-3019-I, A-216-I, A-218-I, A-668-M
- APLICABLE DIRECTAMENTE SOBRE HIERRO.
- EN SUPERFICIES OXIDADAS APLICAR PREVIAMENTE NUESTRO CONVERTIDOR DE OXIDO PRODINOX-500.

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SIEMPRE POR ENCIMA DE LOS 10 °C, ASEGURANDO QUE LA PINTURA Y LA SUPERFICIE ESTÉN POR ENCIMA DE ESA TEMPERATURA.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: A-339-I
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

