


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

## ESMALTE ALUMINIO SILVER METALIC A-525-E

### DESCRIPCIÓN:

PINTURA DE ACABADO BASADA EN RESINAS SINTÉTICAS DE RÁPIDO SECADO.  
BASADA EN ALUMINIO LAMINAR DE ALTA CALIDAD PARA EL USO EN SUPERFICIES METÁLICAS

### USOS:

APROPIADO PARA SU APLICACIÓN TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES, DE RÁPIDO SECADO Y FÁCIL REPINTADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MUY BRILLANTE.  
LA APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO NO DEJA MARCAS DE PINTADO.

<b>VEHÍCULO:</b>	RESINAS SINTÉTICAS
<b>PIGMENTACIÓN:</b>	ALUMINIO BRILLANTE
<b>DISOLVENTE:</b>	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA DISOLVENTE 001 APLICACIÓN BROCHA
<b>DENSIDAD:</b>	1,0 KG. /LIT <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	80 " COPA FORD 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SÓLIDOS:</b>	35 % VOLUMEN <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO 20 MINUTOS TOTAL 3 DÍAS <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	MÍNIMO 24 HORAS MÁXIMO ILIMITADO <b>UNE48283</b>
<b>ESPESOR:</b>	ACONSEJADO 15-20 MICRAS <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	17-23 M <sup>2</sup> /LIT

**CÓDIGO:** A-525-E  
**FECHA:** MARZO-04  
**REVISIÓN:** 2  
**APROBADO:** CALIDAD



**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:**

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES EN BASE SINTÉTICA COMO NUESTRO PRODUCTO A-216-I ASÍ COMO LA ALTAMENTE ANTICORROSIVA A-668-M
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

**APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:**

	AIRLESS	AEROGRAFICA	BROCHA
<b>DISOLVENTE</b>	0%	001 (5%)	002 (5%)
<b>BOQUILLA</b>	0,011"	1-1,2	
<b>PRESIÓN</b>	150 bar		

- LA APLICACIÓN ABROCHA REQUIERE CUIDADOS ESPECIALES. SE ACONSEJA UNA PALETINA DE ANCHO 10 cm Y NO PEINAR EXCESIVAMENTE EL PRODUCTO PORQUE PUEDE DISMINUIR SU BRILLO.
- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

**CÓDIGO:** A-525-E  
**FECHA:** MARZO-04  
**REVISION:** 2  
**APROBADO:** CALIDAD

