


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACIÓN ALTA RESISTENCIA S/RAPIDO NEGRA A-725-A

DESCRIPCIÓN

PINTURA DE RÁPIDO SECADO CON EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS, FÍSICAS Y QUÍMICAS.

USOS

EN EL CAMPO DEL PIECERÍO DE AUTOMOCIÓN, CARCASAS, FUNDICIÓN, MOTORES, ETC...

VEHÍCULO:	ALCÍDICO MODIFICADO
DISOLVENTE:	AROMÁTICO
VISCOSIDAD:	60" COPA FORD Nº 4 UNE-EN-ISO 2431
DENSIDAD:	1,3 GR/CM ³ UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	47% TEÓRICO UNE-EN-ISO 3251
SECADO:	TACTO 15 MINUTOS- TOTAL 7 DÍAS UNE-EN-ISO 1517
DUREZA:	120" ± 10% PERSOZ (PEU-405) UNE-EN-ISO 1522
ADHERENCIA:	100X100 GT0 (PEU-413) UNE-EN-ISO 2409
DOBLADO:	10 MM ± 10% (PEU-407) UNE-EN-ISO 1519
IMPACTO:	70CM BOLA 20MM ± 10% (PEU-408) UNE-EN-ISO 6272-1
BRILLO:	15% ÁNGULO 60º ± 10% (PEU-414) UNE-EN-ISO 2813
CÁMARA NIEBLA SALINA:	>200 HORAS ± 10% (PEU-409) UNE-EN-ISO 7253
CÁMARA DE HUMEDAD:	>200 HORAS ± 10% (PEU-410) UNE-EN-ISO 6270-1/2

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOMOVIL:

HONDA	RENAULT	BMW	JAGUAR	OPEL	IVECO	LEYLAND	FIAT	DBA	EATON	CATERPILLAR
HES2021-78	47.03.006	600 87.0	JMS 20.17.22	4205 90.465.619	18 1600	BLS21CP01	5.00612	DT5.J.01.02	613101	1E2083

CÓDIGO: A-725-A
FECHA: MAYO-99
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0243