



**EUROCLOR** s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Polig. Industrial de Litutxipi, s/n.  
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

---

## **ESMALTE ANTICALORICO RESISTENCIA HASTA 400°C AA-526-E**

### **DESCRIPCIÓN:**

PINTURA DE ACABADO BASADA EN RESINAS ANTICALORICAS DE SILICONA MODIFICADA DE RÁPIDO SECADO Y ALTO BRILLO. BASADA EN PIGMENTACIONES DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA PARA EL USO EN SUPERFICIES METÁLICAS

### **USOS:**

APROPIADO PARA SU APLICACIÓN TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES, DE RÁPIDO SECADO Y FÁCIL REPINTADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. EN TRABAJOS DE CALDERERÍA INDUSTRIAL, TUBERÍAS DE VAPOR DE AGUA, TANQUES CONTENIENDO LÍQUIDOS CALIENTES O EN ESTADO VAPOR. EN CHIMENEAS, CALDERAS, TUBOS DE ESCAPE SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 300-400 GRADOS, DESPUÉS DE SU SECADO COMO MÍNIMO DE TRES DÍAS.

<b>VEHÍCULO:</b>	RESINAS DE SILICONA MODIFICADAS
<b>PIGMENTACIÓN:</b>	COLORES VARIOS A CONSULTAR
<b>DISOLVENTE:</b>	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA DISOLVENTE 002 APLICACIÓN BROCHA
<b>DENSIDAD:</b>	1,1 KG. /LIT <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	80 " COPA FORD 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SÓLIDOS:</b>	43 % SEGÚN COLOR <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO 120 MINUTOS TOTAL 7 DÍAS <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	MÍNIMO 24 HORAS MÁXIMO ILIMITADO <b>UNE48283</b>
<b>ESPOSOR:</b>	ACONSEJADO 30-35 MICRAS <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	10 M <sup>2</sup> /LIT

---

**CÓDIGO:** AA-526-E  
**FECHA:** MAYO-94  
**REVISION:** 0  
**APROBADO:** CALIDAD

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:**

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACION AE-227-SIL O SILICATO DE ZINC. PUEDE EMPLEARSE GENERALMENTE SOLA SOBRE SUPERFICIES GRANALLADAS (Sa 2½).
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

**APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:**

	<b>AIRLESS</b>	<b>AEROGRAFICA</b>	<b>BROCHA</b>
<b>DISOLVENTE</b>	001 (4%) 231 (2%)	001 (8-10%) 231 (6%)	002 (5-8%) 100 (5%)
<b>BOQUILLA</b>	0,018"	1,8-2	
<b>PRESIÓN</b>	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.