EUROCLOR s/a
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACION CAPA GRUESA CLOROCAUCHO AC-225-I

DESCRIPCION:

PINTURA A BASE DE CLOROCAUCHO PURO FORMULADO PARA CONSEGUIR ALTOS ESPESORES DE UNA SOLA MANO, CONSIGUIENDO BUENA PROTECCION DE SUPERFICIES METALICAS SOMETIDAS A ALTAS CONCENTRACIONES DE HUMEDAD, ATMOSFERAS INDUSTRIALES Y MARINAS SEVERAS.

USOS:

COMO CAPA POSTERIOR AL SILICATO DE ZINC. COMO UNA SOLA MANO DE ALTO ESPESOR, USADA EN NAVES INDUSTRIALES, REFINERIAS, TANQUES ETC...
LAS SUPERFICIES RECUBIERTAS NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ADHERENCIA, NI FORMACION DE MOHOS.

VEHICULO:	CLOROCAUCHO Y PLASTIFICANTES INSAPONIFICABLES.
PIGMENTO:	ANTICORROSIVOS Y CUBRIENTES
DISOLVENTE:	001
DENSIDAD:	1,4 kg/lto **UNE-EN-ISO 2811-1**
VISCOSIDAD:	120" COPA FORD nº 4 **UNE-EN-ISO 2431**
SOLIDOS:	40% EN VOLUMEN **UNE-EN-ISO 3251**
COLOR:	TODOS **UNE 48073-3**, **UNE-EN-ISO 3668**
BRILLO:	MATE **UNE-EN-ISO 2813**
ADHERENCIA:	100% **UNE-EN-ISO 2409**
SECADO:	TACTO: 1/2 HORA TOTAL: 18 HORAS **UNE-EN-ISO 1517**
REPINTADO:	DESPUES DE 2 HORAS SIN LIMITE DE TIEMPO, CON EL MISMO PRODUCTO O CON AC-321-E, AC-314-E **UNE 48283**
ESPESOR:	HASTA 150 MICRAS SIN DESCUELGUE. **UNE-EN-ISO 2808**
RENDIMIENTO:	PARA 80 MICRAS 5 M^2/LITRO PARA 100 MICRAS 4 M^2/LITRO PARA 125 MICRAS 3,3 M^2/LITRO PARA 150 MICRAS 2,7 M^2/LITRO

AENOR ER Empresa Registrada ER - 0650 / 1997
AENOR Gestión Ambiental GA - 2005 / 0248

PREPARACION DE SUPERFICIES:

- CHORREADO HASTA SA 2 $^{1/2}$.
- EN MATERIALES NO FERROSOS DESENGRASAR BIEN LA SUPERFICIE.
- UNA VEZ APLICADO EL PRODUCTO, LOS DAÑOS SUFRIDOS EN SU SUPERFICIE, ASI COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA CON EL PASO DEL TIEMPO, SE DEBERAN REPARAR Y LIMPIAR SI ES NECESARIO ANTES DE LA APLICACION DE LA MANO SIGUIENTE.
- LA LIMPIEZA PUEDE EFECTUARSE CON DILUYENTE D-7 COMO LIMPIADOR DE GRASA Y AGUA A PRESION PARA ELIMINAR OTRO TIPO DE CONTAMINANTES (SALES, GRASAS ETC...)
- LA REPARACION DE DAÑOS SE EFECTUARA DESPUES DE CEPILLADA LA ZONA, CON EL MISMO PRODUCTO.

APLICACION:

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO O AIRLESS.
- PUEDE APLICARSE CON SISTEMA ELECTROSTATICO.
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACION DE AIRE Y CON ASPIRACION.
- TOXICO POR INHALACION, INGESTION O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

AENOR Empresa Registrada ER - 0650 / 1997
AENOR Gestión Ambiental GA - 2005 / 0248