


EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE CLOROCAUCHO IGNIFUGO M1 AC-313-E

DESCRIPCIÓN:

ACABADO A BASE DE CLOROCAUCHO Y PLASTIFICANTES INSAPONIFICABLES CON BUENA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO. SECAJE FÍSICO POR EVAPORACIÓN DE DISOLVENTES. MODIFICADO CON IGNIFUGANTES DE NUEVA GENERACIÓN NO RESISTE LOS DISOLVENTES AROMÁTICOS PERO SI LAS SALPICADURAS DE ACEITES. LA TEMPERATURA LIMITE DE EXPOSICIÓN CONTINUADA SE SITÚA ENTORNO A LOS 80 GRADOS. RESISTE LA ABRASIÓN, EL AGUA DE MAR Y LA INTEMPERIE.

USOS:

EN TRABAJOS DE PINTADO INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA, ASÍ COMO EN MAQUINARIA INDUSTRIAL. SECTOR NAVAL, PLANTAS PAPELERAS. COMO MANO FINAL EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS, CAPA DE ACABADO DE SISTEMAS INTUMESCENTES

VEHÍCULO:	RESINAS DE CLOROCAUCHO PLASTIFICADAS
PIGMENTACIÓN:	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL, UNE... IGNIFUGANTES POLIMÉRICOS
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA
DENSIDAD:	1,25 KG./LT SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	100 SEG. COPA FORD Nº 4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS:	40% UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	35% ÁNGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 2 HORAS A 20 °C UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	MÍNIMO 60 MINUTOS MÁXIMO SIN LIMITACIONES UNE48283
ESPESOR:	ACONSEJADO 35 MICRAS UNE-EN-ISO 2808

CÓDIGO: AC-313-E
FECHA: OCTUBRE-00
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES EN BASE CLOROCAUCHO COMO LAS AC-221-I AC-222-I Y AC-225-I
- APLICABLE SOBRE IMPRIMACION EN BASE IGNIFUGA COMO LA 3091 , PRIMER FOSFATANTE 3019, Y PRIMER EPOXÍDICO IGNIFUGO 3049.
- APLICABLE SOBRE EL SISTEMA INTUMESCENTE .
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

	AIRLESS	AEROGRAFICA	BROCHA
DISOLVENTE	001(5%)	001 (12%)	001 (5%)
BOQUILLA	0,023"	2	
PRESIÓN	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.