


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

CLOROCAUCHO PURO PROTECCIÓN ESTRUCTURAL AC-321-E

DESCRIPCIÓN:

PINTURA DE ACABADO BASADA EN RESINAS DE CLOROCAUCHO Y PLASTIFICANTES INSAPONIFICABLES CON BUENA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO. SECAJE FÍSICO POR EVAPORACIÓN DE DISOLVENTES. NO RESISTE LOS DISOLVENTES AROMÁTICOS PERO SI LAS SALPICADURAS DE ACEITES. LA TEMPERATURA LIMITE DE EXPOSICIÓN CONTINUADA SE SITÚA ENTORNO A LOS 80 GRADOS. RESISTE LA ABRASIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS.

USOS:

APROPIADO PARA SU APLICACIÓN EN BASE A SISTEMAS DE CLOROCAUCHO, ACRÍLICOS O VINÍLICOS. IDEAL PARA EL PINTADO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, PAPELERAS, EN TRABAJOS DE PINTADO INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA, ASÍ COMO EN MAQUINARIA INDUSTRIAL. PARA EL PINTADO DE SUELOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y ACERO.

VEHÍCULO:	RESINAS DE CLOROCAUCHO PLASTIFICADAS
PIGMENTACIÓN:	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL,UNE...
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA
DENSIDAD:	1,1 a 1,2 KG./LT SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	80 SEG. COPA FORD Nº 4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS:	40-42 SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	50% ÁNGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 20 MINUTOS A 20 °C UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	MÍNIMO 60 MINUTOS MÁXIMO SIN LIMITACIONES UNE48283
ESPOSOR:	ACONSEJADO 35 A 45 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	11,5 M ² /LT PARA 35 MICRAS SECAS

CÓDIGO: AC-321-E
FECHA: MAYO-94
REVISIÓN: 0
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES EN BASE CLOROCAUCHO COMO LAS AC-221-I AC-222-I Y AC-225-I E INTERMEDIAS COMO A-318-PI Ó A-135-IE.
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

	AIRLESS	AEROGRAFICA	BROCHA
DISOLVENTE	001(5%)	001 (12%)	001 (5%)
BOQUILLA	0,023"	2	
PRESIÓN	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: AC-321-E
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

