


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Polig. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE URETANADO SINTÉTICO MODIFICADO ALTO BRILLO AU-560-E

DESCRIPCIÓN:

PINTURA DE ACABADO BASADA EN RESINAS ALCIDICAS MODIFICADAS CON POLIURETANO QUE CONFIEREN A LAS SUPERFICIES PINTADAS UN BRILLO EXCEPCIONAL ASÍ COMO UNA GRAN RESISTENCIA A LOS AMBIENTES EXTERIORES DE GRAN LUMINOSIDAD RESISTIENDO ACEITES MINERALES, GASOLINA, GRASA...

DEBIDO A SU PODER AUTOLIMPIANTE NO RETIENE EL POLVO NI LA SUCIEDAD

USOS:

APROPIADO PARA SU APLICACIÓN EN BASE A SISTEMAS ALCIDICOS EN TRABAJOS DE PINTADO INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA, ASÍ COMO EN MAQUINARIA INDUSTRIAL IDEAL PARA EL RECUBRIMIENTO DE LA MADERA EN AMBIENTES MARINOS

VEHÍCULO:	RESINAS SINTÉTICAS MODIFICADAS CON POLIURETANO
PIGMENTACIÓN:	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL, UNE...
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA DISOLVENTE 002 APLICACIÓN BROCHA
DENSIDAD:	1-1,1 KG./LT SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	120 " COPA FORD 4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS:	42-44% SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	90% ÁNGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 60 MINUTOS TOTAL 7 DÍAS UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	MÍNIMO 24 HORAS MÁXIMO SIN LIMITACIONES UNE 48283
ESPESOR:	ACONSEJADO 30-35 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	15-16 M ² /LIT

CÓDIGO: AU-560-E
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES EN BASE SINTÉTICA COMO LAS ALTAMENTE ANTICORROSIVAS A-218-I Y A-668-M
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

	AIRLESS	AEROGRAFICA	BROCHA
DISOLVENTE	001(5%)	001 (12%)	002 (5%)
BOQUILLA	0,018"	1-1,5	
PRESIÓN	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARÁ SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: AU-560-E
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

