


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

# PINTURA ACRILICA-VINILICA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AV-534-E INTA 164603A

**DESCRIPCIÓN:**

ES UNA PINTURA DE SECADO FÍSICO BASADA EN COPOLIMEROS ACRÍLICOS CON MODIFICACIÓN VINÍLICA. FLEXIBLE RESISTENTE AL EXTERIOR Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. LA TEMPERATURA MÁXIMA QUE RESISTE EN CONTINUO ES APROXIMADAMENTE DE 80 GRADOS.

**USOS:**

CAPA DE ACABADO DE LARGA DURACIÓN EN AMBIENTES EXTERIORES E INDUSTRIALES.

<b>VEHÍCULO:</b>	ACRÍLICOS MODIFICACIÓN VINÍLICA
<b>PIGMENTACIÓN:</b>	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL,UNE...
<b>DISOLVENTE:</b>	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA
<b>DENSIDAD:</b>	1-1,1 KG./LT SEGÚN COLOR <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	100 SEG. COPA FORD N.4 SUMINISTRO <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SÓLIDOS:</b>	30-35 SEGÚN COLOR <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>BRILLO:</b>	60% ÁNGULO DE 60º <b>UNE-EN-ISO 2813</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO 10 MINUTOS A 20 °C TOTAL 12 HORAS <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	MÍNIMO 60 MINUTOS MÁXIMO SIN LIMITACIONES <b>UNE 48283</b>
<b>ESPESOR:</b>	ACONSEJADO 25 MICRAS <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	13 M <sup>2</sup> /LIT PARA 25 MICRAS SECAS

**CÓDIGO:** AV-534-E  
**FECHA:** OCTUBRE-00  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD



**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:**

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES ALCÍDICAS Y EPOXIS ASÍ COMO IMPRIMACIONES A BASE DE CAUCHOS CLORADO AC-221-I, AC-222-I, AC-225-I.
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.
- APLICABLE DIRECTAMENTE SOBRE CHAPA DESENGRASADA O SOBRE SUPERFICIE GRANALLADA Sa 21/2.

	<b>AIRLESS</b>	<b>AEROGRAFICA</b>	<b>BROCHA</b>
<b>DISOLVENTE</b>	001(5%)	001 (12%)	001 (5%)
<b>BOQUILLA</b>	0,018"	2	
<b>PRESIÓN</b>	180 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

**CÓDIGO:** AV-534-E  
**FECHA:** OCTUBRE-00  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD

