


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

BARNIZ HIDROSOLUBLE S/AIRE PARA MADERA BR-5500

DESCRIPCIÓN

BARNIZ TRANSPARENTE PARA MADERA DE RÁPIDO SECADO Y EXENTO DE PEGAGOSIDAD.

USOS

EN MANGOS DE HERRAMIENTA

VEHÍCULO:	ACRÍLICO MODIFICADO
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,1 kg/litro UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	30% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	35" COPA FORD Nº4 UNE-EN-ISO 2431
SECADO:	TACTO ½ HORA TOTAL 12 HORAS UNE-EN-ISO 1517
BRILLO:	70% ANGULO 60º UNE-EN-ISO 2813

SEGURIDAD

CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: BR-5500
FECHA: ABRIL-02
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0248