EUROCLOR s/a
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE ACRILICO S/HORNO
E-540-H

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO ACRÍLICO MODIFICADO DE EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS Y GRAN ADHERENCIA SOBRE DIFERENTES SUBSTRATOS: HIERRO, ALUMINIO, GALVANIZADO …

USOS

ADECUADO PARA USARSE COMO MONOCAPA EN MOBILIARIO METÁLICO, HERRAMIENTAS, MENAJE, ELECTRODOMÉSTICOS, AUTOMÓVIL.

CARACTERÍSTICAS

VEHÍCULO:	ACRILAMIDA MODIFICADA
PIGMENTO:	SEGÚN COLOR
DISOLVENTE:	AROMÁTICOS Y ALCOHOL
DENSIDAD:	1-1,2 SEGÚN COLOR **UNE-EN-ISO 2811-1**
VISCOSIDAD:	60-90" COPA FORD Nº 4 **UNE-EN-ISO 2431**
CONTENIDO EN SOLIDOS:	45% **UNE-EN-ISO 3251**
SECADO:	20' A 160º C **UNE-EN-ISO 1517**
ADHERENCIA:	100% **UNE-EN-ISO 2409**
EMBUTICIÓN:	5 mm **UNE-EN-ISO 1520**
IMPACTO:	80 cm. BOLA 20 **UNE-EN-ISO 6272-1**
DOBLADO:	10 mm **UNE-EN-ISO 1519**
NIEBLA SALINA:	> 200 HORAS SEGÚN ESPESOR **UNE-EN-ISO 7253**

AENOR ER Empresa Registrada ER - 0650 / 1997
AENOR Gestión Ambiental GA - 2005 / 0248