


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

CAUCHO CICLIZADO ANTICALÓRICO 400°C EC-395-A

DESCRIPCIÓN:

PINTURA ANTICALORICA A BASE DE CAUCHO CICLIZADO CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL CALOR HASTA 400° C. BUENA RESISTENCIA A ÁCIDOS Y A ÁLCALIS, ASÍ COMO AMBIENTES MARINOS.

EN ESTRUCTURAS METÁLICAS SOMETIDAS A AMBIENTES QUÍMICOS Y MARINOS, O EXPUESTAS A CALOR CONTINUO HASTA 400° C.

VEHÍCULO:	CAUCHO CICLIZADO
COLOR:	TODOS INCLUSO ALUMINIO 9006 UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668
PIGMENTACIÓN:	SEGÚN COLOR
DISOLVENTE:	AROMÁTICO
DENSIDAD:	1,2 KG/LT - 1 PARA ALUMINIO 9006 UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	70" COPA FORD N° 4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS:	43% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	SATINADO UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO15 MINUTOS TOTAL 24 HORAS UNE-EN-ISO 1517
ESPESOR:	40 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	10,5 m ² /Lt.

CÓDIGO: EC-395-A
FECHA: ENERO-00
REVISIÓN: 1
APROBADO: CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0243

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- COMO CAPA FINAL EN SISTEMAS DE CAUCHO CICLIZADO, PUEDE APLICARSE TAMBIEN SOBRE **SHOP PRIMER 3019**, ASÍ COMO SOBRE SILICATO DE ZINC Y EPOXI RICO EN ZINC.

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

	AIRLESS	AEROGRAFICA	BROCHA
DISOLVENTE	001(5%)	001 (12%)	001 (5%)
BOQUILLA	0,023"	2	
PRESIÓN	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: EC-395-A
FECHA: ENERO-00
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

