



EUROCLOR e/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

FONDO ESPECIAL 3019 BASE PARA PINTURA EN POLVO

DESCRIPCIÓN

PINTURA FORMULADA PARA SERVIR COMO IMPRIMACIÓN ANTERIOR AL PINTADO EN POLVO.

REFUERZA LA RESISTENCIA A CORROSION DE LAS PINTURAS EN POLVO, AUMENTANDO LAS PROPIEDADES MECANICAS DEL SISTEMA.

USOS

EN METALES QUE VAN A SER PINTADOS EN POLVO POSTERIORMENTE TANTO EPOXIS, HIBRIDOS O POLIESTERS.

VEHÍCULO:	VINIL-ACRILICO
DISOLVENTE:	ALCOHOLES Y ALIFÁTICOS
PIGMENTO:	COLOR Y ANTIOXIDANTES SIN PLOMO
DENSIDAD:	1 KG/LITRO APROX. S/COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	60" COPA FORD Nº4 UNE-EN-ISO 2431
SECADO:	TACTO INMEDIATO TOTAL 12 HORAS UNE-EN-ISO 1517
ADHERENCIA:	100 % UNE-EN-ISO 2409
DILUCION:	DISOLVENTE 3019

APLICACIÓN: CON SISTEMA DE PROYECCION AEROGRAFICO, AIRLESS O AIRMIX

VISCOSIDAD EN APLICACIÓN: 20" COPA FORD Nº 4, CON DISOLVENTE REF. 3019.

TIEMPO DE SECADO: ANTES DE APLICAR LA PINTURA EN POLVO, 12 HORAS MÍNIMO, Ó 10 MINUTOS A 80°C.

CÓDIGO: FONDO 3019
FECHA: OCTUBRE 2010
REVISION: 2
APROBADO: CALIDAD