


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

## PINTURA INTERMEDIA CAUCHO CICLADO 400°C IC-379-A

### DESCRIPCIÓN:

PINTURA A BASE DE CAUCHO CICLADO PARA LA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS.  
MUY RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS CON EXCELENTE ELASTICIDAD.

### USOS:

ESTRUCTURA SOMETIDA A AMBIENTES MARINOS Y A TEMPERATURAS ELEVADAS HASTA 400° C

<b>VEHÍCULO:</b>	CAUCHO CICLIZADO Y PLASTIFICANTES INSAPONIFICABLE
<b>PIGMENTACIÓN:</b>	SEGÚN COLOR
<b>DISOLVENTE:</b>	AROMÁTICO
<b>DENSIDAD:</b>	1,4-1,5 KG./LT <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	80" COPA FORD Nº 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SÓLIDOS:</b>	50% EN VOLUMEN <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>COLOR:</b>	TODOS <b>UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668</b>
<b>BRILLO:</b>	SATINADO <b>UNE-EN-ISO 2813</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO 15 MINUTOS FÍSICO POR EVAPORACIÓN <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	EN CUALQUIER MOMENTO CON RECUBRIMIENTO A BASE DE CAUCHO CICLIZADO <b>UNE 48283</b>
<b>ESPOSOR:</b>	40 MICRAS <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	PARA 40 MICRAS 12m <sup>2</sup> /Lt

**CÓDIGO:** IC-379-A  
**FECHA:** ENERO-00  
**REVISIÓN:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD



**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:**

- COMO CAPA POSTERIOR A LA DE SILICATO DE ZINC S-62, EPOXI ZINC AE-127-I Ó IMPRIMACION 3019 SHOP PRIMER.
- SI SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE METAL ES CONVENIENTE EL GRANALLADO SA 1/2

**APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:**

	<b>AIRLESS</b>	<b>AEROGRAFICA</b>	<b>BROCHA</b>
<b>DISOLVENTE</b>	001(5%)	001 (12%)	001 (5%)
<b>BOQUILLA</b>	0,023"	2	
<b>PRESIÓN</b>	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

**CÓDIGO:** IC-379-A  
**FECHA:** ENERO-00  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD

