


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

## IMPRIMACION ALCIDICA-CAUCHO MC-298-I

### DESCRIPCION:

IMPRIMACION SINTETICA MODIFICADA CON CLOROCAUCHO. IDEAL PARA EL PINTADO DE VEHICULOS INDUSTRIALES POR SU RAPIDO SECADO Y EXCELENTES PROPIEDADES. BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y A LA HUMEDAD.

### USOS:

EN HORMIGON, COMO PINTURA DE PISCINAS.  
EN ESTRUCTURA COMO IMPRIMACION BASE DE SISTEMAS CLOROCAUCHO, ALCIDICOS, CAPAS GRUESAS ETC...

<b>VEHICULO:</b>	ALCIDICO CAUCHO
<b>PIGMENTO:</b>	ANTICORROSIVO Y EXTENDEDOR
<b>DISOLVENTE:</b>	001
<b>DENSIDAD:</b>	1,350 kg/lto <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	100" COPA FORD nº 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SOLIDOS:</b>	38% EN VOLUMEN <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>COLOR:</b>	TODOS <b>UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668</b>
<b>BRILLO:</b>	MATE <b>UNE-EN-ISO 2813</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO: 15 MINUTOS TOTAL: 24 HORAS A 20º C. <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	MINIMO 8 HORAS. <b>UNE48283</b>
<b>ESPOSOR:</b>	35 MICRAS. <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	10,5 M <sup>2</sup> /LITRO

**CÓDIGO:** MC-298-I  
**FECHA:** OCTUBRE-00  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0243

**PREPARACION DE SUPERFICIES:**

- CHORREADO HASTA SA 2 1/2.
- EN MATERIALES NO FERROSOS DESENGRASAR BIEN LA SUPERFICIE.
- UNA VEZ APLICADO EL PRODUCTO, LOS DAÑOS SUFRIDOS EN SU SUPERFICIE, ASI COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA CON EL PASO DEL TIEMPO, SE DEBERAN REPARAR Y LIMPIAR SI ES NECESARIO ANTES DE LA APLICACION DE LA MANO SIGUIENTE.
- LA LIMPIEZA PUEDE EFECTUARSE CON DILUYENTE D-7 COMO LIMPIADOR DE GRASA Y AGUA A PRESION PARA ELIMINAR OTRO TIPO DE CONTAMINANTES (SALES, GRASAS ETC...).
- LA REPARACION DE DAÑOS SE EFECTUARA DESPUES DE CEPILLADA LA ZONA, CON EL MISMO PRODUCTO.

**APLICACION:**

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO O AIRLESS.
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACION DE AIRE Y CON ASPIRACION.
- DISOLVENTE ADELGAZANTE 001, O UNIVERSAL 231.
- UNA VEZ TRANSCURRIDAS 24 HORAS, SE RECUBRIRÁ CON ESMALTE CLOROCAUCHO AC-313-E, AC-314-E.
- TOXICO POR INHALACION, INGESTION O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

**CÓDIGO:** MC-298-I  
**FECHA:** OCTUBRE-00  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD

