


EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

BARNIZ LACA 2C MEDIO SOLIDOS TRANSPARENTE MS-2101

DESCRIPCION

BARNIZ ACRILICO-POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, CON PROPIEDADES EXCEPCIONALES DE DUREZA Y APLICACIÓN SOBRE CUALQUIER TIPO DE FONDO. FORMULADO EN MEDIO SOLIDOS AVISCOSIDAD DE APLICACION

USOS

EN CERRAJERIA, SOBRE FONDOS METALICOS, EN PLASTICO, EN CARROCERIA DE AUTOMOVIL, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS.
 DIRECTAMENTE SOBRE SUPERFICIES METALICAS DE HIERRO, EN ZAMAC, ALUMINIO Y BAÑOS VERIFICAR LA ADHERENCIA

| | |
|-------------------|---|
| VEHICULO | ACRILICO ISOCIANATO |
| DISOLVENTE | AROMATICOS |
| DENSIDAD | 0,9 Kg/Lt. |
| VISCOSIDAD | 30´COPA FORD Nº 4 |
| SOLIDOS | 48% EN VOLUMEN |
| ADHERENCIA | 100% |
| BRILLO | 95% ANGULO 60º Versión brillante 40% ANGULO 60º Versión satinado 5% ANGULO 60º Versión mate Cualquier otro brillo es posible |
| DUREZA | 270" PERSOZ |
| MEZCLA | 3:1 CON CATALIZADOR 1005 |
| SECADO | TACTO 15 MINUTOS-TOTAL 24 HORAS PUEDE ACELERARSE EL SECADO CON TEMPERATURA 100ºC DURANTE ½ HORA |

CÓDIGO: HS-21101
FECHA: OCTUBRE-14
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

