



EUROCLOR e/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

NOWAPUR DM

POLIURETANO MONOCAPA ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN:

ES UN ESMALTE DE ALTOS SOLIDOS Y ALTA RESISTENCIA AL EXTERIOR CAPAZ DE ALCANZAR ALTOS ESPESORES DE UNA MANO.
ELEVADA DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO.
PUEDE ACTUAR COMO MONOCAPA DIRECTAMENTE SOBRE EL METAL.
MUY BAJA EMISIÓN DE COV'S.

USOS:

COMO CAPA DE ACABADO DE LARGA DURACIÓN EN AMBIENTES MARINOS EXTERIORES E INDUSTRIALES FUERTEMENTE CORROSIVOS. EXCELENTE RETENCIÓN DE BRILLO Y COLOR.
MAQUINARIA, ESTRUCTURAS, VEHICULOS, COMPONENTES EOLICOS.

VEHÍCULO:	POLIURETANO
PIGMENTACIÓN:	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL, UNE...
DENSIDAD:	APROX. 1,3 kg/l SEGÚN COLOR (MEZCLA) UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD SUMINISTRO:	95±5 Kbs UNE 48076 (MEZCLA)
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	70-80 % SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	40-60% ÁNGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% GT0 SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
ESPESOR:	100-400 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	7,5 m ² /l PARA 100 MICRAS SECAS
PROPORCIÓN MEZCLA:	EN VOLUMEN: 5,5:1 (pintura:catalizador) EN PESO: 6,5:1 (pintura:catalizador)
VIDA DE MEZCLA:	20' (NO ES ACONSEJABLE UTILIZAR LA MEZCLA PASADO ESE TIEMPO PORQUE LA PULVERIZACIÓN EMPEORA)

CÓDIGO: NOWAPUR DM
FECHA: SEPT 11
REVISION: 2
APROBADO: CALIDAD



APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARÁ SOBRE SUPERFICIES CONVENIENTEMENTE DESENGRASADAS O CON UN GRANALLADO Sa 2 ½
- LA APLICACIÓN SE EFECTUARÁ SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO
- LA APLICACIÓN SE EFECTUARÁ SIEMPRE POR ENCIMA DE LOS 10º C, ASEGURANDO QUE LA PINTURA Y LA SUPERFICIE ESTÉN POR ENCIMA DE ESA TEMPERATURA
- SE ACONSEJA EL USO DE DOSIFICADORA POR SU CORTO TIEMPO DE VIDA, APLICABLE EN AIRMIX – AIRLESS.
- CONSULTAR EL SISTEMA MÁS IDÓNEO
- SECADO TACTO 3H A Tª AMBIENTE, NO ES NECESARIO EL SECADO HORNO.

SEGURIDAD

- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: NOWAPUR DM
FECHA: SEPT 11
REVISION: 2
APROBADO: CALIDAD

