


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

---

# PRODINOX 500 CONVERTIDOR DE OXIDO P-500

**DESCRIPCIÓN:**

IMPRIMACION FORMADA A PARTIR DEL OXIDO DEL SUSTRATO Y EL VEHÍCULO APLICADO.

**USOS:**

EN TODO TIPO DE OBJETOS FÉRRICOS OXIDADOS. ALLÍ DONDE SE REQUIERA UN RECUBRIMIENTO ALTAMENTE ANTIOXIDANTE SIN NECESIDAD DE CHORREAR EL SUSTRATO OXIDADO.

<b>VEHÍCULO:</b>	VINÍLICO
<b>DISOLVENTE:</b>	AGUA
<b>DENSIDAD:</b>	1,4 KG./LITRO <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	100 SEG. COPA FORD Nº 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SÓLIDOS:</b>	30% <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	APROX. 2 HORAS A TEMPERATURA AMBIENTE. <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>COLOR :</b>	TRANSPARENTE <b>UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668</b>
<b>BRILLO:</b>	SATINADO <b>UNE-EN-ISO 2813</b>

**CÓDIGO:** P-500  
**FECHA:** MAYO-94  
**REVISION:** 0  
**APROBADO:** CALIDAD

