


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

PIEL SUECA PELTEX 2306

DESCRIPCIÓN

EL PELTEX ES UN RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CUALQUIER SUPERFICIE, CONFIRIENDO A ÉSTA UNA TEXTURA SUAVE Y AGRADABLE, SIMILAR A UNA TELA.

SU ASPECTO ES MATE Y ATERCIOPELADO PERO CON UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL RAYADO.

EXISTE UNA EXTENSA GAMA DE COLORES OBTENIDOS A PARTIR DE UNAS "PINTURAS BASE" DE FÁCIL MANEJO.

USOS

EL **PELTEX** SE APLICA CON ÉXITO EN MULTITUD DE SUSTRATOS: MADERA, AGLOMERADO, ESCAYOLA, HIERRO, ALUMINIO, CARTÓN, VIDRIO, ETC..., PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN BASE PARA PELTEX REF. 1236.

LAS APLICACIONES DEL RECUBRIMIENTO **PELTEX** SON ILIMITADAS, POR LO QUE LO HACEN ADECUADO PARA EL DISEÑO DE INTERIORES, MUEBLES, ACCESORIOS, VEHÍCULOS, ETC...

SU VERSATILIDAD DE APLICACIÓN TANTO EN TALLER COMO EN OBRA LO HACEN IDÓNEO EN MULTITUD DE CAMPOS, CONFIRIENDO A LAS SUPERFICIES UN ACABADO DE LARGA DURACIÓN Y DE DIFÍCIL DESGASTE.

MUEBLES, APARATOS DE SONIDO, MAMPARAS, PAREDES, PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, AUTOMÓVIL, ETC..., PUEDEN EMBELLEGERSE CON **PELTEX**, CONTRASTANDO Y COMBINANDO CON OTROS MATERIALES: MADERA, VIDRIO, METALES, ETC...

CÓDIGO: PELTEX 2306
FECHA: MARZO-98
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



APLICACIÓN

EL **PELTEX** PUEDE APLICARSE TANTO EN OBRA COMO EN TALLER SUFICIENTEMENTE VENTILADO.

- LA HUMEDAD RELATIVA NO DEBE SOBREPASAR EL 50 %.
- LA TEMPERATURA MÍNIMA DE APLICACIÓN NO BAJARÁ DE 17º C.

EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ANTES DE LA APLICACIÓN DEL **PELTEX** SE RECUBRIRÁ EL ELEMENTO A PINTAR CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN BASE PARA PELTEX REF 1236 O FONDO WHAS PRIMER 2 COMPONENTES.

LAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO **PELTEX** SON LAS SIGUIENTES:

- APLICACIÓN POR AIRE COMPRIMIDO.
- APLICACIÓN SIN AIRE - AIRLESS (BOQUILLA DE 300 MICRAS DE PASO).

MEZCLAR LOS COMPONENTES EN LA SIGUIENTE PROPORCIÓN:

RELACIÓN EN PESO:

PELTEX 2306: 4
CATALIZADOR 1005: 1

- **RENDIMIENTO APROXIMADO:** 4 m²/Lt. (SEGÚN COLOR).
- **VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:** 40" COPA FORD Nº 4 (SI ES NECESARIO DILUIR CON DISOLVENTE UNIVERSAL 231 Ó DISOLVENTE 800). **UNE-EN-ISO 2431**
- **VIDA DE MEZCLA:** 2 DÍAS.
- **BOQUILLA PISTOLA:** 1,5 A 1,8 mm.
- **PRESIÓN:** 3 ATMÓSFERAS.
- **MODO DE PULVERIZACIÓN:** PASADAS CON CRUZ.

SECADO

PUEDE SECARSE AL AIRE O AL HORNO:

- AL AIRE APROXIMADAMENTE 16 HORAS.
- AL HORNO A 140º C DURANTE 20 MINUTOS.

LOS PEQUEÑOS DEFECTOS DE APLICACIÓN DESAPARECEN DESPUÉS DEL SECADO.

CÓDIGO: PELTEX 2306
FECHA: MARZO-98
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

