


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

DURICLOR S/HORNO METALIZADO REF-444

DESCRIPCION

RECUBRIMIENTO A BASE DE PARTICULA METALICA PARA DAR RECUBRIMIENTOS DE GRAN BELLEZA Y DECORATIVOS, DE SECADO AL HORNO.

USOS

MOBILIARIO METÁLICO, BICICLETA, MOTOCICLETA, PIECERÍO, HERRAMIENTAS...

VEHICULO:	ALCIDICO-MELAMINA
PIGMENTO:	NACARANTES Y ALUMINIOS
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 001, 002 Ó 012 SEGUN RAPIDEZ DE SECADO Y MÉTODO DE APLICACION
DENSIDAD:	0,95 GR/CC APROX. UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	80" COPA FORD N° 4 UNE-EN-ISO 2431
BRILLO:	80 % APROX. UNE-EN-ISO 2813
SECADO:	DE 120°C A 180°C DE 30 A 10 MIN RESPECTIVAMENTE. UNE-EN-ISO 1517

CÓDIGO: REF-444
FECHA: OCTUBRE-00
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

