


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

## ESMALTE CAPA GRUESA PINTADO INDUSTRIAL REF. 945

### DESCRIPCIÓN:

PINTURA DE ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS DE RÁPIDO SECADO FORMULADA PARA CONSEGUIR ESPESORES ALTOS DE UNA SOLA MANO DE APLICACIÓN SE APLICA GENERALMENTE EN UNA SOLA MANO SIN NECESIDAD DE IMPRIMACION PREVIA

### USOS:

ALLÍ DONDE SE REQUIERA UNA BUENA PROTECCIÓN DE PINTURA CON UNA SOLA MANO, CONSIGUIENDO RECUBRIMIENTOS ECONÓMICOS EN GRÚAS, ESTRUCTURAS, CONTENEDORES, PAPELERAS...

<b>VEHÍCULO:</b>	POLÍMEROS ESPECIALES
<b>PIGMENTACIÓN:</b>	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL,UNE...
<b>DISOLVENTE:</b>	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA
<b>DENSIDAD:</b>	1,2-1,3 KG./LT SEGÚN COLOR <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	TIXOTRÓPICA
<b>SÓLIDOS:</b>	50-55 % SEGÚN COLOR <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>BRILLO:</b>	30% ÁNGULO DE 60º <b>UNE-EN-ISO 2813</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% SOBRE SUPERFICIE METÁLICA <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO 30 MINUTOS A 20 °C TOTAL 3 DÍAS <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	MÍNIMO 60 MINUTOS MÁXIMO SIN LIMITACIONES <b>UNE48283</b>
<b>ESPOSOR:</b>	ACONSEJADO 135 MICRAS <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	4 M <sup>2</sup> /LIT PARA 120 MICRAS SECAS

**CÓDIGO:** REF-945  
**FECHA:** ENERO-01  
**REVISION:** 2  
**APROBADO:** CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0248

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:**

- APLICABLE COMO SISTEMA DE CAPA ÚNICA EN PINTADO INDUSTRIAL
- APLICABLE DIRECTAMENTE SOBRE CHAPA DESENGRASADA O SOBRE SUPERFICIE GRANALLADA Sa 2<sup>1/2</sup>
- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES EN BASE SINTÉTICA COMO LA A-216-I A-218-- A-668-I E INCLUSO NUESTRA 3019-I
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

**APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:**

	<b>AIRLESS</b>	<b>AEROGRAFICA</b>	<b>BROCHA</b>
<b>DISOLVENTE</b>	001(5%)	001 (12%)	001 (5%)
<b>BOQUILLA</b>	0,023"	2	
<b>PRESIÓN</b>	180 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARÁ SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

**CÓDIGO:** REF-945  
**FECHA:** ENERO-01  
**REVISION:** 2  
**APROBADO:** CALIDAD

