


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE HIDROSOLUBLE WA 522-E

DESCRIPCIÓN

ESMALTE ALCIDICO DE RAPIDO SECADO FORMULADO PARA AGUANTAR A EXTERIOR CON BUENA CONSERVACIÓN DE BRILLO Y COLOR.

USOS

EN ESTRUCTURA METÁLICA, CALDERERÍA, MAQUINARIA.

VEHÍCULO:	RESINAS SINTÉTICAS
PIGMENTO:	COLORES RAL
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,2-1,3 kg/litro S/COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	35-40% EN VOLUMEN S/COLOR UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	DESDE 20% AL 70% CON ÁNGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
VISCOSIDAD:	100" COPA FORD Nº4 UNE-EN-ISO 2431
ADHERENCIA:	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO ½ HORAS A 20°C TOTAL 48 HORAS A 20°C UNE-EN-ISO 1517
ESPESOR:	ACONSEJADO DE 30 A 40 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	PARA 35 MICRAS 10 m ² /litro

CÓDIGO: WA-522-E
FECHA: ABRIL-02
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES WA 216-I, WA 668-I, WAE 238-A, WA 3019-I.

APLICACIÓN

VISCOSIDAD 60" COPA FORD N°4 APROXIMADAMENTE.
BROCHA, EQUIPO AEROGRÁFICO O AIRLESS.
DISOLVENTE DE APLICACIÓN – AGUA

SEGURIDAD

CONSULTAR HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: WA-522-E
FECHA: ABRIL-02
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

