


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE HIDROSOLUBLE WA-523-E

DESCRIPCIÓN

ESMALTE HIDROSOLUBLE FORMULADO CON RESINAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR Y CON PIGMENTOS SÓLIDOS A LA LUZ.

USOS

EN MAQUINARIA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, EN TRABAJO DE PINTADO INDUSTRIAL.

VEHÍCULO:	ALCIDICO SINTÉTICO
PIGMENTO:	COLORES NORMALIZADOS, RAL, UNE...
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,1-1,2 kg/litros S/COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	45% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	100" COPA FORD Nº4 UNE-EN-ISO 2431
BRILLO:	HASTA 90% CON ÁNGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 1 HORA TOTAL 4 DÍAS UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	MÍNIMO 24 HORAS MÁXIMO SIN LÍMITE UNE 48283
ESPESOR:	35 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	13 m ² /litro

CÓDIGO: W-523-E
FECHA: ABRIL-02
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES WA 216-I, WA 668-I, WAE 238-A, WA 3019-I.

APLICACIÓN

VISCOSIDAD 60" COPA FORD Nº4 APROXIMADAMENTE.
BROCHA, EQUIPO AEROGRÁFICO O AIRLESS.
DISOLVENTE DE APLICACIÓN – AGUA

SEGURIDAD

CONSULTAR HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: W-523-E
FECHA: ABRIL-02
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

