


EUROCLOR s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

POLIURETANO HIDROSOLUBLE NEGRO SATINADO WAP-3626

DESCRIPCIÓN

PINTURA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES EN BASE AGUA CATALIZADA CON ISOCIANATOS CON PROPIEDADES ACORDES A LOS REQUISITOS DE EL PIECERÍO DE AUTOMOCIÓN.

USOS

DIRECCIONES, AMORTIGUACIONES, PIECERÍO EN GENERAL.

VEHÍCULO:	EMULSION ACRILICO ISOCIANATO
DISOLVENTE:	AGUA, GLICOLES
VISCOSIDAD:	40" COPA FORD Nº 4 MEZCLA UNE-EN-ISO 2431
DENSIDAD:	1,2 GR/CM ³ UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	35% TEÓRICO UNE-EN-ISO 3251
SECADO:	TACTO 20' -TOTAL 7 DÍAS Ó 20 MINUTOS A 80º C UNE-EN-ISO 1517
DUREZA:	180"±10% PERSOZ DESPUÉS DE 7 DÍAS
ADHERENCIA:	100X100 GT0 UNE-EN-ISO 2409
DOBLADO:	10 mm ± 10%
IMPACTO:	70/20 cm ± 10%
EMBUTICION:	5 mm
BRILLO:	35% ÁNGULO 60º ± 10% UNE-EN-ISO 2813

MEZCLA: EN VOLUMEN: 7:1 (14,35% SOBRE BASE)
EN PESO: 8:1 (12,4% SOBRE LA BASE)

VIDA DE MEZCLA: 3 HORAS A 20°C, DESPUES DE ESTE TIEMPO AUNQUE LA MEZCLA ESTE EN BUEN ESTADO NO DEBE USARSE EL PRODUCTO








NIEBLA SALINA: 240 HORAS **UNE-EN-ISO 7253**

CAMARA DE HUMEDAD: 240 HORAS **UNE-EN-ISO 6270-1/2**

APLICACIÓN: Puede aplicarse solo sobre sustratos fosfatados o bien aplicarlo sobre Pintura epoxídica WAE-336-A para conseguir resistencias a la corrosión superiores a las 500 horas de ensayo de Niebla Salina

CÓDIGO: WAP-3626
FECHA: DICIEMBRE-08
REVISION: 2
APROBADO: CALIDAD



PROPIEDADES MECANICAS POLIURETANO NEGRO WAP-3626			
ENSAYO	NORMA DE ENSAYO	RESULTADOS chapa Fe	RESULTADOS chapa fosfatada
Adherencia	UNE-EN ISO 2409	Adherencia 100%. Gt 0 	Adherencia 100%. Gt 0 
Doblado	UNE-EN ISO 6860	Sin grietas 	Sin grietas 
Impacto	UNE-EN ISO 6272-1	60 cm 	60 cm 
Embutición	UNE-EN ISO 1520	5 mm 	---

CÓDIGO: WAP-3626
FECHA: DICIEMBRE-08
REVISION: 2
APROBADO: CALIDAD

