


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

BARNIZ HIDROSOLUBLE S/HORNO WH 300-E

DESCRIPCIÓN

BARNIZ TRANSPARENTE DE SECADO 120°C DE GRAN DUREZA.
EXCELENTE ADHERENCIA Y BUENAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS.

USOS

HERRAMIENTA, CERRAJERÍA, MOBILIARIO, ETC.

VEHÍCULO:	ACRÍLICO - MELAMINA
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1 kg/litro UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	36% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	50" COPA FORD Nº4 (DE PINTADO) UNE-EN-ISO 2431
BRILLO:	90% ANGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
DUREZA:	180" PERSOZ APROX. UNE-EN-ISO 1522
ADHERENCIA:	100% GT0 UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	130°C A 20 MINUTOS
	120°C A ½ HORA UNE-EN-ISO 1517

APLICACIÓN

AEROGRÁFICA, AIRLESS O ELECTROSTÁTICA. ACONDICIONADA PARA PROYECTAR PRODUCTO HIDROSOLUBLE.

SEGURIDAD

CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: WH-300-E
FECHA: ABRIL-02
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0243