



EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

BARNIZ LACA 2C POLIURETANO TRANSPARENTE HIDROSOLUBLE WHS-470

DESCRIPCION

BARNIZ ACRILICO-POLIURETANO DE DOS COMPONENTES DE ALTOS SOLIDOS, CON PROPIEDADES EXCEPCIONALES DE DUREZA BRILLO Y APLICACIÓN SOBRE CUALQUIER TIPO DE FONDO.

USOS

EN CERRAJERIA, SOBRE FONDOS METALICOS, EN PLASTICO.

| | |
|-------------------|--|
| VEHICULO | ACRILICO ISOCIANATO |
| DISOLVENTE | AGUA |
| DENSIDAD | 0,9 Kg/Lt. UNE-EN-ISO 2811-1 |
| VISCOSIDAD | 35´COPA FORD Nº 4 UNE-EN-ISO 2431 |
| SOLIDOS | 50% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251 |
| ADHERENCIA | 100% UNE-EN-ISO 2409 |
| BRILLO | 95% ANGULO 60º UNE-EN-ISO 2813 |
| DUREZA | 270" PERSOZ UNE-EN-ISO 1522 |
| MEZCLA | 3:1 CON CATALIZADOR WAP-3102 |
| SECADO | TACTO 15 MINUTOS-TOTAL 24 HORAS PUEDE ACELERARSE EL SECADO CON TEMPERATURA 100ºC DURANTE ½ HORA UNE-EN-ISO 1517 |
| COV'S: | No |

CÓDIGO: WHS-470
FECHA: ENE-09
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

