EUROCLOR s/a
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACION CAPA GRUESA ALCIDICA - FOSFATO ZINC A-998-M

DESCRIPCION:

PINTURA A BASE DE RESINAS SINTETICAS FORMULADO PARA CONSEGUIR ALTOS ESPESORES DE UNA SOLA MANO, CONSIGUIENDO BUENA PROTECCION DE SUPERFICIES METALICAS SOMETIDAS A ALTAS CONCENTRACIONES DE HUMEDAD, ATMOSFERAS INDUSTRIALES Y MARINAS SEVERAS.

USOS:

COMO UNA SOLA MANO DE ALTO ESPESOR, USADA EN NAVES INDUSTRIALES, REFINERIAS, TANQUES ETC...
LAS SUPERFICIES RECUBIERTAS NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ADHERENCIA, NI FORMACION DE MOHOS.

VEHICULO:	ALCIDICO MODIFICADO.
PIGMENTO:	ANTICORROSIVOS FOSFATO DE ZINC Y CUBRIENTES
DISOLVENTE:	001
DENSIDAD:	1,3 kg/lto **UNE-EN-ISO 2811-1**
VISCOSIDAD:	150" COPA FORD nº 4 **UNE-EN-ISO 2431**
SOLIDOS:	52% EN VOLUMEN **UNE-EN-ISO 3251**
COLOR:	TODOS **UNE 48073-3**, **UNE-EN-ISO 3668**
BRILLO:	MATE **UNE-EN-ISO 2813**
ADHERENCIA:	100% **UNE-EN-ISO 2409**
SECADO:	TACTO: 1/2 HORA TOTAL: 18 HORAS **UNE-EN-ISO 1517**
REPINTADO:	DESPUES DE 2 HORAS SIN LIMITE DE TIEMPO, CON EL MISMO O CON ESMALTES SINTETICOS. **UNE48283**
ESPESOR:	HASTA 150 MICRAS SIN DESCUELGUE. **UNE-EN-ISO 2808**

RENDIMIENTO TEORICO:

PARA 80 MICRAS	6,5 M^2/LITRO
PARA 100 MICRAS	5,2 M^2/LITRO
PARA 125 MICRAS	4,1 M^2/LITRO
PARA 150 MICRAS	3,5 M^2/LITRO

PREPARACION DE SUPERFICIES:

- CHORREADO HASTA SA 2 $^{1/2}$.
- EN MATERIALES NO FERROSOS DESENGRASAR BIEN LA SUPERFICIE.
- UNA VEZ APLICADO EL PRODUCTO, LOS DAÑOS SUFRIDOS EN SU SUPERFICIE, ASI COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA CON EL PASO DEL TIEMPO, SE DEBERAN REPARAR Y LIMPIAR SI ES NECESARIO ANTES DE LA APLICACION DE LA MANO SIGUIENTE.
- LA LIMPIEZA PUEDE EFECTUARSE CON DILUYENTE D-7 COMO LIMPIADOR DE GRASA Y AGUA A PRESION PARA ELIMINAR OTRO TIPO DE CONTAMINANTES (SALES, GRASAS ETC...)
- LA REPARACION DE DAÑOS SE EFECTUARA DESPUES DE CEPILLADA LA ZONA, CON EL MISMO PRODUCTO.

APLICACION:

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO O AIRLESS.
- PUEDE APLICARSE CON SISTEMA ELECTROSTATICO.
- REPINTABLE CON CLOROCAUCHOS, ALCIDICOS Y POLIURETANOS
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACION DE AIRE Y CON ASPIRACION.
- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.