

# EUROCLOR

## C3H BASE DISOLVENTE ISO 12944-6

# C3H

## MONOCAPA

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-6 SOBRE  
ACERO GRANALLADO

CERTIFICADO POR LABORATORIO EXTERNO

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA EG-430 ..... 120μ

ESPESOR TOTAL .....120μ

IMPRIMACIÓN EPOXI EG-430 120 μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACIÓN EPOXI  
CAPA GRUESA EG-430

Tipo de producto

Epoxi - Poliamida

Sólidos en volumen (%)

54

COV´s (% en peso)

27,33

Rendimiento (m2/L)

4,5 para 120μ

### DESCARGAS

CERTIFICADO DE LABORATORIO EXTERNO

SOLICITAR CERTIFICADO

IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA EG-430

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO