



EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

EPOXI HIDROSOLUBLE CAPA GRUESA WEG-430-I

DESCRIPCIÓN

PINTURA HIDROSOLUBLE DE DOS COMPONENTES EPOXI-POLIAMIDA CON PIGMENTO INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN.
EXCELENTES PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, MECÁNICAS Y QUÍMICAS.
POR SU ESPECIAL FORMULACIÓN FACILITA LA CONSECUCCIÓN DE ALTOS ESPESORES CON UNA MANO.

USOS

COMO IMPRIMACIÓN O CAPA INTERMEDIA DE LARGA DURACIÓN CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES AGRESIVOS.

VEHÍCULO:	EPOXI POLIAMIDA
PIGMENTO:	ANTICORROSIVO, NO TOXICO
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,3±0,1 kg/l (mezcla) (depende del color) UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	42±2% en volumen (mezcla) (depende del color) UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	95±5 Krebs (20±2°C) (mezcla) ASTM D562
ADHERENCIA:	100% GT0 UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO: 30 minutos a 80°C, 2 horas a 20°C TOTAL: 7 días
BRILLO:	MATE
ESPEJOR:	100±20 µm recomendado
RENDIMIENTO:	4,2 m ² /l para 100 micras secas
REPINTADO:	previa evaporación del agua (consultar proceso más idóneo)
COV'S:	5-6% (mezcla)
PROPORCIÓN MEZCLA:	7,4:1 en peso 6:1 en volumen

CÓDIGO: WEG-430-I
FECHA: ABRIL 2020
REVISION: 2
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CHORREADO HASTA GRADO Sa 2 ½

EN MATERIALES NO FERROSOS DEENGRASAR BIEN LA SUPERFICIE

UNA VEZ APLICADO EL PRODUCTO, LOS DAÑOS SUFRIDOS EN LA SUPERFICIE ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA CON EL PASO DEL TIEMPO, SE DEBERÁN REPARAR Y LIMPIAR SI ES NECESARIO ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA MANO SIGUIENTE.

LA LIMPIEZA PUEDE EFECTUARSE CON DILUYENTE D-7 COMO LIMPIADOR DE GRASA Y AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR OTRO TIPO DE CONTAMINANTES (SALES, POLVO, ETC)

LA REPARACIÓN DE DAÑOS SE EFECTUARÁ DESPUÉS DE CEPILLADA LA ZONA, CON EL MISMO PRODUCTO.

APLICACIÓN

BOCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRÁFICO, AIRLESS O AIRMIX

LA APLICACIÓN SE EFECTUARÁ SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.

LA APLICACIÓN SE EFECTUARÁ SIEMPRE POR ENCIMA DE LOS 10º C, ASEGURANDO QUE LA PINTURA Y LA SUPERFICIE ESTÉN POR ENCIMA DE ESA TEMPERATURA

EL CONTENIDO DEL ENVASE DEBE SER AGITADO PARA SU HOMOGENEIZACIÓN ANTES DE SU USO.

DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARÁ CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

ALMACENAR BAJO CUBIERTO EN LUGAR FRESCO Y VENTILADO, EVITANDO LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LA LUZ SOLAR, PROTEGIDO DE LAS HELADAS Y ALEJADO DE FUENTES DE CALOR.

MANTENER LOS ENVASES CERRADOS HASTA SU USO Y VOLVER A CERRAR DESPUÉS.

SEGURIDAD

CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: WEG-430-I
FECHA: ABRIL 2020
REVISION: 2
APROBADO: CALIDAD

