



EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACION ANTICALORICA RESISTENCIA HASTA 200°C AA-525-IMP

DESCRIPCIÓN:

IMPRIMACION BASADA EN RESINAS ANTICALORICAS DE SILICONA MODIFICADA DE RÁPIDO SECADO. BASADA EN PIGMENTACIONES DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA PARA EL USO EN SUPERFICIES METÁLICAS

USOS:

APROPIADO PARA SU APLICACIÓN TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES, DE RÁPIDO SECADO Y FÁCIL REPINTADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. APTA PARA EL PINTADO DE ESTRUCTURAS PARA REFORZAR LA RESISTENCIA A LA CORROSION DEL ESMALTE ANTICALORICO AA-525-E

VEHÍCULO:	RESINAS DE SILICONA MODIFICADAS
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA DISOLVENTE 002 APLICACIÓN BROCHA
DENSIDAD:	1,3 KG. /LIT
VISCOSIDAD:	80 " COPA FORD 4 INTA 160217 A
SÓLIDOS:	40 % SEGÚN COLOR ASTM D-2697
ADHERENCIA:	100%
SECADO:	TACTO 120 MINUTOS TOTAL 7 DÍAS
REPINTADO:	MÍNIMO 24 HORAS MÁXIMO ILIMITADO

CÓDIGO: AA-525-IMP
FECHA: MAYO-05
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- APLICABLE SOBRE SUPERFICIES GRANALLADAS (Sa 2½).
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

	AIRLESS	AEROGRAFICA	BROCHA
DISOLVENTE	001 (4%) 231 (2%)	001 (8-10%) 231 (6%)	002 (5-8%) 100 (5%)
BOQUILLA	0,018"	1,8-2	
PRESIÓN	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: AA-525-IMP
FECHA: MAYO-05
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

