



EUROCLOR S/A
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACIÓN EPOXI FOSFATO DE ZINC RAL 7035 AE-238-I Cód. 2044009

DESCRIPCION:

IMPRIMACION EPOXI POLIAMIDA CON PIGMENTO INHIBIDOR DE LA CORROSION (FOSFATO DE ZINC MODIFICADO) DE EXCELENTES PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, MECANICAS Y QUIMICAS. COMPATIBLE CON ACEITE SINTETICO (UNE EN ISO 2812-1)

USOS:

COMO IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA EL PROCESO DE PINTADO EN REDUCTORAS, ENGANCHES Y PIECERÍO DE FERROCARRIL ,COMPATIBLE CON EL POSTERIOR REPINTADO DE NOWAPOX HIDROSOLUBLE.

VEHICULO: EPOXI-POLIAMIDA
PROPORCION DE MEZCLA:
5 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR EN PESO
4 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR EN VOLUMEN
PIGMENTACION: ANTICORROSIVO NO TOXICO
DISOLVENTE: UNIVERSAL 231 APLICACION PISTOLA
DISOLVENTE UNIVERSAL 100 APLICACION BROCHA
DENSIDAD: 1,3-KG/LT SEGUN COLOR **UNE-EN-ISO 2811-1**
VISCOSIDAD: 80 SEG COPA FORD N.4 (mezcla) **ASTM D1200**
SOLIDOS: 50% **UNE-EN-ISO 3251 SEGÚN COLOR**
BRILLO: 40% ANGULO DE 60° **UNE-EN-ISO 2813**
SECADO: TACTO 120 MINUTOS A 20 °C
CURADO 7 DIAS **UNE-EN-ISO 1517**
POT LIFE: 8 HORAS
ESPESOR: ACONSEJADO MINIMO 40 MICRAS **UNE-EN-ISO 2808**
RENDIMIENTO: 12,5 M²/LIT PARA 40 MICRAS SECAS

CÓDIGO: 2044009
FECHA: JULIO 18
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

PREPARACION DE SUPERFICIES:

- CHORREADO HASTA SA 2 1/2.
- EN MATERIALES NO FERROSOS DESENGRASAR BIEN LA SUPERFICIE.
- UNA VEZ APLICADO EL PRODUCTO, LOS DAÑOS SUFRIDOS EN SU SUPERFICIE, ASI COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA CON EL PASO DEL TIEMPO, SE DEBERAN REPARAR Y LIMPIAR SI ES NECESARIO ANTES DE LA APLICACION DE LA MANO SIGUIENTE.
- LA LIMPIEZA PUEDE EFECTUARSE CON DILUYENTE D-7 COMO LIMPIADOR DE GRASA O AGUA A PRESION PARA ELIMINAR OTRO TIPO DE CONTAMINANTES (SALES, GRASAS ETC...)
- LA REPARACION DE DAÑOS SE EFECTUARA DESPUES DE CEPILLADA LA ZONA, CON EL MISMO PRODUCTO.

APLICACION:

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO ,AIRMIX O AIRLESS. PUEDE APLICARSE CON SISTEMA ELECTROSTATICO.
- SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACION DE AIRE Y CON ASPIRACION.
- SE PUEDE RECUBRIR CON EPOXI HIDROSOLUBLE NOWAPOX WAE-387
- SE PUEDE RECUBRIR CON POLIURETANO ALIFATICO AP-2101

CONDICIONES DE MEZCLA:

- LA MEZCLA SE EFECTUARA REMOVIENDO BIEN LOS DOS COMPONENTES, ES ACONSEJABLE DEJAR UN TIEMPO DE INDUCCION DE MEZCLA DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS ANTES DE PINTAR.
- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: 2044009
FECHA: JULIO 18
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD