

C3M BASE DISOLVENTE ISO 12944-5

C3M

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-5 SOBRE
ACERO GRANALLADO

JUSTIFICACION SEGÚN ISO 12944-5:2020 TABLA B.2
C3.02 AK-AK/AY

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACIÓN ALCIDICA 100μ

ESMALTE ALCIDICO O ACRILICO 60μ

ESPESOR TOTAL160μ

ESMALTE ALCIDICO/ACRILICO 60μ

IMPRIMACIÓN ALCIDICA 100μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

CAPA IMPRIMACION			CAPA ESMALTE			SISTEMA DE PINTURA	
PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	Nº TOTAL CAPAS	NDFT TOTAL EN μ
IMPRIMACION A-216	1	100	A-522 A-523 P-3542	1	60	2	160
IMPRIMACION 3091	2	100	A-522 A-523 P-3542	1	60	2	160
IMPRIMACION A-668	1	100	A-522 A-523 P-3542	1	60	2	160

DESCARGAS

JUSTIFICACIÓN SEGUN ISO 12944-5

SOLICITAR JUSTIFICACIÓN

HOJAS TÉCNICAS IMPRIMACIONES

HOJA TÉCNICA

HOJAS TÉCNICAS ESMALTES POLIURETANO

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO