

EUROCLOR

C3M BASE DISOLVENTE ISO 12944-5

C3M

MONOCAPA

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-5 SOBRE
ACERO GRANALLADO

JUSTIFICACION SEGÚN ISO 12944-5:2020 TABLA B.2
C3.05 PUR

GRANALLADO Sa 2 1/2

POLIURETANO MONOCAPA REF-840 120 μ

ESPESOR TOTAL120 μ

POLIURETANO REF-840 120 μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

POLIURETANO MONOCAPA CAPA GRUESA REF-840

Tipo de producto	Poliuretano Alifático
Sólidos en volumen (%)	45
vida de la mezcla	24 -48 Horas
Rendimiento (m2/L)	3,75 para 120 μ

DESCARGAS

CERTIFICADO DE LABORATORIO EXTERNO

SOLICITAR CERTIFICADO

POLIURETANO MONOCAPA ALTOS SÓLIDOS REF-840

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO