


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE ANTICALORICO SILIDUR MENAJE SIL-100

DESCRIPCIÓN

RECUBRIMIENTO TERMORESISTENTE DECORATIVO PARA BATERIAS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS.

USOS

EN UTENSILIOS DOMESTICOS, MENAJE (CACEROLAS, SARTENES, ETC...), MOLDES DE PASTELERIA, TOSTADORAS, FREIDORAS, ETC...
OBJETOS SOMETIDOS A ESFUERZOS TERMICOS, HASTA 300º PERMANENTEMENTE.

VEHICULO:	SILICONA MODIFICADA
PIGMENTO:	SOLIDOS AL CALOR
DISOLVENTE:	ESTERES Y CETONAS
DENSIDAD:	DE 1,5 Kg/Lto A 1,3 SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
SOLIDOS:	40% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	80% CON ANGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	A PARTIR DE 180º C UNE-EN-ISO 1517

CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO

- ALTA DUREZA SUPERFICIAL.
- RESISTENTE A DETERGENTES (SOLUCION AL 3% EN LAVAVAJILLAS).
- RESISTENTE AL AGUA HIRVIENDO 24 HORAS.
- RESISTENTE A LA SOLUCION DE SAL COMUN.
- RESISTENTE AL ACIDO ACETICO A 70º C.
- RESISTENTE A LOS ACEITES Y GRASAS HASTA 200º C.
- RESISTENTE A TEMPERATURA PERMANENTE 300ºC Y EN INTERVALOS HASTA 400ºC.

CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: SIL-100
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD