



EUROCLOR S/A
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACION EPOXI HIDROSOLUBLE WAE-238-I

DESCRIPCIÓN

IMPRIMACION EPOXI-POLIAMIDA CON PIGMENTO INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN EXCELENTES PROPIEDADES ANTICORRIVAS, MECÁNICAS Y QUÍMICAS.

USOS

EN PLANTAS DE GRANALLADO, COMO IMPRIMACION EN SISTEMAS EPOXIDICOS Y POLIURETANICOS, MAQUINARIA ,GRUAS, BOGIES, ETC

VEHÍCULO:	EPOXI POLIAMIDA
PIGMENTO:	ANTICORROSIVO, NO TOXICO
COLOR:	RAL 7035 , UNE 48073-3 , UNE-EN-ISO 3668
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,25 – 1,30 kg/litros S/COLOR (MEZCLA) UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	45% EN VOLUMEN (MEZCLA) UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	65" (MEZCLA) COPA FORD N°4- UNE-EN-ISO 2431 58 KREBS. – (MEZCLA) UNE 48-076-92
ADHERENCIA:	100% GT0 – UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	REPINTADO: 20 MINUTOS 80°C UNE 48283 TACTO: 1 HORA A 20°C 20 MINUTOS A 80°C TOTAL: 7 DIAS UNE-EN-ISO 1517
BRILLO:	10% ÁNGULO DE 60° - UNE-EN-ISO 2813
ESPESOR:	90-110 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	6,25 m ² /litro PARA 80 MICRAS
REPINTADO:	PREVIA EVAPORACIÓN DEL AGUA UNE 48283 (CONSULTAR PROCESO MAS IDONEO)
PROPORCIÓN MEZCLA:	EN VOLUMEN: 6 PARTES PINTURA 1 PARTE DE ENDURECEDOR EN PESO: 7 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE ENDURECEDOR
VIDA DE MEZCLA:	10 HORAS APROXIMADAMENTE.

CÓDIGO: 7021003
FECHA: OCT -17
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CHORREADO ABRASIVO GRADO SA 2 ½ S/NORMA ISO 8501.1.
UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE APLICAR DIRECTAMENTE LA IMPRIMACION WAE 238-I .

APLICACIÓN

EQUIPO AEROGRÁFICO AIRLESS.O AIRMIX
REPINTADO: POLIURETANO WAP 5101

SEGURIDAD

CONSULTAR HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: 7021003
FECHA: OCT -17
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

