



EUROCLOR s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE POLIURETANO HIDROSOLUBLE WAP-5101 SATINADO

DESCRIPCIÓN:

ES UN ESMALTE EN BASE AGUA BASADO EN RESINAS ACRÍLICAS DE ALTO INDICE DE HIDROXILO CATALIZADAS CON ISOCIANATOS ALIFÁTICOS HIDROSOLUBLES.

USOS:

CAPA DE ACABADO DE LARGA DURACIÓN EN AMBIENTES MARINOS EXTERIORES E INDUSTRIALES FUERTEMENTE ANTICORROSIVOS. EXCELENTE RETENCIÓN DE BRILLO Y COLOR.
COMO CAPA DE ACABADO DE MÁXIMA CALIDAD.

VEHÍCULO:	ACRÍLICO ALTO HIDROXILO- ISOCIANATO
PIGMENTACIÓN:	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL,UNE...
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,13 (BASE) 0,95 (CATALIZADOR) 1,08 KG./LT SEGÚN COLOR (MEZCLA) UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD SUMINISTRO:	100" COPA FORD Nº 4 UNE-EN-ISO 2431 (MEZACLA)
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	45-50% SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	40-60% ÁNGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% GT0 SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
ESPESOR:	ACONSEJADO 30-40 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	10,5 LIT PARA 40 MICRAS SECAS
PROPORCION MEZCLA:	EN VOLUMEN: 6 PARTES PINTURA 1 PARTE ENDURECEDOR EN PESO: 7 PARTES PINTURA 1 PARTE ENDURECEDOR
VIDA DE MEZCLA:	3 HORAS (NO ES ACONSEJABLE UTILIZAR LA MEZCLA PASADO ESE TIEMPO)

CÓDIGO: WAP-5101 SATIN
FECHA: OCT-17
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACION HIDROSOLUBLE IMPRIMACION EPOXI WAE-238
- SE ACONSEJA UN PRESECADO DE LA IMPRIMACION EPOXIDICA WAE-238 ANTES DE APLICAR LA CAPA DE POLIURETANO: 30' 70°C MAXIMO

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO
- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SIEMPRE POR ENCIMA DE LOS 10º C, ASEGURANDO QUE LA PINTURA Y LA SUPERFICIE ESTÉN POR ENCIMA DE ESA TEMPERATURA
- PROPORCION DE MEZCLA 6: 1 EN VOLUMEN CON CATALIZADOR WAP-5101
- CONSULTAR EL SISTEMA MÁS IDÓNEO
- SECADO DE LA CAPA DE ACABADO: AL AIRE, O INCLUSO HORNO 80ºC 30'

SEGURIDAD

- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: WAP-5101 SATIN
FECHA: OCT-17
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

