



EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE SINTETICO A-522-E-FAST

DESCRIPCION:

CAPA DE ACABADO BASADA EN RESINAS SINTETICAS DE RAPIDO SECADO CON EXCELENTE RETENCION DEL COLOR. ES FLEXIBLE Y RESISTENTE AL AGUA DE MAR Y A AMBIENTES INDUSTRIALES MODERADOS. GRAN PODER DE CUBRICION Y NIVELACION. SECADO EXTRA RÁPIDO

USOS:

APROPIADO PARA SU APLICACION TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES, DE RAPIDO SECADO. EN ESTRUCTURA METÁLICA Y CALDERERÍA. OPERACIONES DE PINTADO RÁPIDAS

VEHICULO:	RESINAS SINTETICAS
PIGMENTACION:	COLOR RAL
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 003 APLICACION PISTOLA
DENSIDAD:	1,2 KG/LT UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	80 " COPA FORD 4 UNE-EN-ISO 2431
SOLIDOS:	46-52% SEGUN COLOR UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	80% ANGULO DE 60° UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 10 MINUTOS TOTAL 24 HORAS UNE-EN-ISO 1517
ESPESOR:	ACONSEJADO 35-40 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	13 M ² /LIT

CÓDIGO: A-522-E
FECHA: SEPTIEMBRE-99
REVISION: 2
APROBADO: CALIDAD

PREPARACION DE SUPERFICIES:

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES EN BASE SINTETICA COMO NUESTRO FERROCLOR A-214-I Y A-216-I ASI COMO LAS ALTAMENTE ANTICORROSIVAS A-668-M Y A-998-M IMPRIMACIÓN CAPA GRUESA. APLICABLE SOBRE CAPAS INTERMEDIAS COMO LA A-236-IE.
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY UTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESION COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

APLICACION Y CONDICIONES ESPECIALES:

- LA APLICACION SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCIO
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACION EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACION
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO