

## C4H BASE DISOLVENTE ISO 12944-6

# C4H

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-6 SOBRE  
ACERO GRANALLADO

CERTIFICADO POR LABORATORIO EXTERNO

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACION EPOXI ZINC AV- 227 ..... 75μ

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO AP-2101 ..... 35μ

ESPESOR TOTAL .....110μ

POLIURETANO AP-2101 35μ

EPOXI ZINC AV-227 75μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACION EPOXI  
ZINC AV-227

ESMALTE POLIURETANO  
AP-2101

Tipo de producto

Epoxi -zinc

Acrílico - Isocianato

Sólidos en volumen (%)

41

55

COV´s (% en peso)

23,1

32,41

Rendimiento (m2/L)

5,33 para 75μ

15,71 para 35 μ

### DESCARGAS

CERTIFICADO DE LABORATORIO EXTERNO

SOLICITAR CERTIFICADO

IMPRIMACION EPOXI ZINC AV-227

HOJA TÉCNICA

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO AP-2101

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO