

EUROCLOR

C2H BASE DISOLVENTE ISO 12944-5

C2M

MONOCAPA

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-5 SOBRE
ACERO GRANALLADO

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA 100μ

ESPESOR TOTAL100μ

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA 100μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA

	A-216	A-668	REF-3091
Tipo de producto	Alcídica	Alcídica fosf. de zinc	Alcídica-ignífuga
Sólidos en volumen (%)	45	50	50
Rendimiento (m2/L)	4,5 para 100μ	5 para 100μ	5 para 120μ

DESCARGAS

JUSTIFICACIÓN SEGÚN ISO 12944-5

SOLICITAR JUSTIFICACIÓN

HOJAS TÉCNICAS IMPRIMACIONES

HOJAS TÉCNICAS

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO