

C2H BASE DISOLVENTE
ISO 12944-5

C2H

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-5 SOBRE
ACERO GRANALLADOJUSTIFICACION SEGÚN ISO 12944-5:2020 TABLA C.2
C2.05 EP-PUR/PUR

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACIÓN EPOXI O POLIURETANO 80μ

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 40μ

ESPESOR TOTAL120μ

ESMALTE POLIURETANO 40μ

IMPRIMACIÓN 80μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

CAPA IMPRIMACION			CAPA ESMALTE			SISTEMA DE PINTURA	
PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	Nº TOTAL CAPAS	NDFT TOTAL EN μ
EPOXI EG-430	1	80	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	40	2	120
EPOXI AE-238	1	80	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	40	3	120
PUR AP-8300	1	80	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	40	2	120

DESCARGAS

JUSTIFICACIÓN SEGUN ISO 12944-5

SOLICITAR JUSTIFICACIÓN

HOJAS TÉCNICAS IMPRIMACIONES

HOJA TÉCNICA

HOJAS TÉCNICAS ESMALTES POLIURETANO

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO