

C3M BASE DISOLVENTE
ISO 12944-5

C3M

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-5 SOBRE
ACERO GRANALLADOJUSTIFICACION SEGÚN ISO 12944-5:2020 TABLA C.3
C3.02 AK-AK/AY

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACIÓN ALCÍDICA 1K120μ

ESMALTE ALCÍDICO/ACRÍLICO 1K 40μ

ESPESOR TOTAL160μ

ESMALTE 1K 40μ

IMPRIMACIÓN 1K 120μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

CAPA IMPRIMACIÓN 1K			CAPA ESMALTE 1K			SISTEMA DE PINTURA	
PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	Nº TOTAL CAPAS	NDFT TOTAL EN μ
A-216	2	120	A-522 A-523 P-3542	1	40	3	160
A-668	2	120	A-522 A-523 P-3542	1	40	3	160
REF-3091	2	120	A-522 A-523 P-3542	1	40	3	160

DESCARGAS

JUSTIFICACIÓN SEGUN ISO 12944-5

SOLICITAR JUSTIFICACIÓN

HOJAS TÉCNICAS IMPRIMACIONES

HOJA TÉCNICA

HOJAS TÉCNICAS ESMALTES

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO