

C4L BASE DISOLVENTE
ISO 12944-5

C4L

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-5 SOBRE
ACERO GRANALLADOJUSTIFICACION SEGÚN ISO 12944-5:2020 TABLA C.4
C4.04 EP-PUR/PUR

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACIÓN EPOXI O POLIURETANO 80µ

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 40µ

ESPESOR TOTAL120µ

ESMALTE POLIURETANO 40µ

IMPRIMACIÓN 80µ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

CAPA IMPRIMACION			CAPA ESMALTE			SISTEMA DE PINTURA	
PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN µ	PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN µ	Nº TOTAL CAPAS	NDFT TOTAL EN µ
EPOXI EG-430	1	80	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	40	2	120
EPOXI AE-238	1	80	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	40	3	120
PUR AP-8300	1	80	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	40	2	120

DESCARGAS

JUSTIFICACIÓN SEGUN ISO 12944-5

SOLICITAR JUSTIFICACIÓN

HOJAS TÉCNICAS IMPRIMACIONES

HOJA TÉCNICA

HOJAS TÉCNICAS ESMALTES POLIURETANO

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO