

C5M BASE DISOLVENTE
ISO 12944-5

C5M

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-5 SOBRE
ACERO GRANALLADOJUSTIFICACION SEGÚN ISO 12944-5:2020 TABLA C.5
C5.02 EP-EP-PUR

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACIÓN EPOXI 80μ

INTERMEDIA EPOXI100μ

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 60μ

ESPESOR TOTAL 240μ

ESMALTE POLIURETANO 60μ

INTERMEDIA EPOXI 100μ

IMPRIMACIÓN 80μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

CAPA IMPRIMACION			CAPA INTERMEDIA			CAPA ESMALTE		
PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ
EPOXI EG-430	1	80				P.U. AP-2101		
			EPOXI EG-430	1	100	P.U. AP-5101	1	60
EPOXI S-1165	1	80				P.U. AP-7101		

DESCARGAS

JUSTIFICACIÓN SEGUN ISO 12944-5

HOJAS TÉCNICAS IMPRIMACIONES

HOJAS TÉCNICAS INTERMEDIAS

HOJAS TÉCNICAS ESMALTES POLIURETANO

SOLICITUD OFERTA

SOLICITAR JUSTIFICACIÓN

HOJA TÉCNICA

HOJA TÉCNICA

HOJA TÉCNICA

CONTACTO