

C5M BASE DISOLVENTE
ISO 12944-6

C5M

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-6 SOBRE
ACERO GRANALLADO

CERTIFICADO POR LABORATORIO EXTERNO

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACION EPOXI ZINC AV- 227 75μ

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO AP-2101 35μ

ESPESOR TOTAL110μ

POLIURETANO AP-2101 35μ

EPOXI ZINC AV-227 75μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACION EPOXI
ZINC AV-227ESMALTE POLIURETANO
AP-2101

Tipo de producto	Epoxi -zinc	Acrílico - Isocianato
Sólidos en volumen (%)	41	55
COV´s (% en peso)	23,1	32,41
Rendimiento (m2/L)	5,33 para 75μ	15,71 para 35 μ

DESCARGAS

CERTIFICADO DE LABORATORIO EXTERNO

SOLICITAR CERTIFICADO

IMPRIMACION EPOXI ZINC AV-227

HOJA TÉCNICA

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO AP-2101

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO