



EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACIÓN BASE DE POLIURETANO AP-3102-I GALVANIZADO

DESCRIPCIÓN:

IMPRIMACIÓN DE POLIURETANO ANTICORROSIVO, INDICADO PARA EL RECUBRIMIENTO DE GALVANIZADO POR SU GRAN ADHERENCIA SOBRE SUSTRATOS FINOS.
BASE DEL SISTEMA DE PINTURA: IMPRIMACIÓN AP-3102-I + POLIURETANO ESPECIAL GALVANIZADO AP-3102.

USOS:

FAROLAS, TORRES, GRÚAS, ETC. GALVANIZADAS

VEHÍCULO:	POLIURETANO COMBINADO
PIGMENTO:	FOSFATO DE ZINC Y CUBRIENTE S/COLOR
DISOLVENTE:	UNIVERSAL 231
DENSIDAD:	1,4 Kg/L UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	100" COPA FORD N°4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS EN VOL.:	50% UNE-EN-ISO 3251
ADHERENCIA:	100% SOBRE GALVANIZADO Y SOBRE ACERO UNE-EN-ISO 2409
SECADO AL TACTO:	30 min
SECADO TOTAL:	48h UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	SIN LÍMITE UNE48283
MEZCLA:	CON CATALIZADOR UNIVERSAL 1005
	- PROPORCIÓN EN PESO: 10 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR
	- PROPORCIÓN EN VOL.: 7 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, DESENGRASAR LA SUPERFICIE CON DISOLVENTE D-7 DESENGRASANTE

CÓDIGO: AP-3102-I GALVANIZADO
FECHA: NOV. '24
REVISIÓN: 4
APROBADO: DPTO. CALIDAD



EUROCLOR e/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

APLICACIÓN:

CON PISTOLA AEROGRÁFICA, AIRLESS, BROCHA O RODILLO. PREFERIBLEMENTE AEROGRÁFICA O AIRLESS.
DILUIR CON DISOLVENTE UNIVERSAL 231 A 18-25'' COPA FORD Nº4

SEGURIDAD:

CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



CÓDIGO: AP-3102-I GALVANIZADO
FECHA: NOV. '24
REVISIÓN: 4
APROBADO: DPTO. CALIDAD



EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

NIEBLA SALINA UNE-EN ISO 9227		HUMEDAD UNE-EN ISO 6270-1	
			
360 HORAS sin aparición de corrosión blanca		360 HORAS sin aparición de corrosión blanca	
ADHERENCIA UNE-EN ISO 2409			
ACERO	GALVANIZADO	ALUMINIO	
			
GT 0	GT 0	GT 0-1	

CÓDIGO: AP-3102-I GALVANIZADO
FECHA: NOV. '24
REVISIÓN: 4
APROBADO: DPTO. CALIDAD