



EUROCLOR 
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

PRIMER EPOXI HIDROSOLUBLE WAE-3069/3

DESCRIPCIÓN

IMPRIMACION EPOXI-POLIAMIDA CON PIGMENTO INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN DE RÁPIDO SECADO CON EXCELENTES PROPIEDADES ANTICORROSIVAS Y MECÁNICAS.

USOS

COMO IMPRIMACIÓN DE TALLER EN PLANTAS DE GRANALLADO. CON EXCEPCIONAL ADHERENCIA SOBRE EL SOPORTE QUE FACILITA EL PINTADO CON CUALQUIER TIPO DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR.
CERTIFICADO COMO IGNÍFUGO.

VEHÍCULO:	EPOXI POLIAMIDA
PIGMENTO:	ANTICORROSIVO, NO TÓXICO
COLOR:	ROJO ÓXIDO, GRIS... UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,25 kg/L aprox. según color (MEZCLA) UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	39% EN VOLUMEN aprox. según color (MEZCLA) UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	60'' COPA FORD N°4 (MEZCLA) ASTM D1200
ADHERENCIA:	100%, GT0 UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO: 1 HORA (a 20°C) 10 MINUTOS (a 80°C) TOTAL: 7 DÍAS UNE-EN-ISO 1517
BRILLO:	MATE UNE-EN-ISO 2813
ESPESOR:	30 µm RECOMENDADAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	11,6 m²/L TEÓRICO PARA 30 µm
REPINTADO:	PREVIA EVAPORACIÓN DEL AGUA UNE 48283 (CONSULTAR PROCESO MÁS IDONEO)

CÓDIGO: WAE-3069/3
FECHA: 06/02/2025
REVISIÓN: 6
APROBADO: DPTO. CALIDAD





EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

RELACIÓN DE MEZCLA

	CATALIZADOR WAE-3069/3 (cód. 7021043)	CATALIZADOR WAE-3069/4 (cód. 7021062)
Densidad	1,05	1,03
% peso	5:1	7:1
% volumen	4:1	6:1

VIDA DE MEZCLA: 4-5 HORAS aprox.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- DESENGRASAR LA SUPERFICIE ADECUADAMENTE CON DESENGRASANTE D-7 EN MATERIALES FINOS
- EN ACERO, CHORREAR HASTA EL GRADO SA 2 ½ **ISO 8501-1**

APLICACIÓN

EQUIPO AEROGRÁFICO, AIRLESS O AIRMIX

SEGURIDAD

CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: WAE-3069/3
FECHA: 06/02/2025
REVISIÓN: 6
APROBADO: DPTO. CALIDAD





EUROCLOR S/A
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ENSAYOS DE CORROSIÓN

**PRIMER EPOXI HIDROSOLUBLE
WAE-3069/3**

**NIEBLA SALINA
UNE-EN ISO 9227**



240 horas

**HUMEDAD
UNE-EN ISO 6270-2**



120 horas

CÓDIGO: WAE-3069/3
FECHA: 06/02/2025
REVISIÓN: 6
APROBADO: DPTO. CALIDAD





EUROCLOR

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO B-s1, d0

Gaiker

MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

INFORME DE CLASIFICACIÓN

Nº ASUNTO/INFORME P-25-27126/2

CLIENTE: EUROCLOR, S.A.
DIRECCIÓN: Polígono Industrial de Litutxipi, s/n
01200 SALVATIERRA (ÁLAVA)

NOMBRE DEL PRODUCTO	
REFERENCIA CLIENTE ^(a)	REFERENCIA GAIKER
PRIMER EPOXI HIDROSOLUBLE WAE-3069/3	P-25-27126-A-1

Nº TOTAL DE HOJAS

7


(INCLUIDA LA PRESENTE)

Los resultados del ensayo se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo.

^(a) Esta información ha sido aportada por el cliente. GAIKER no es responsable por tanto de la veracidad de dicha información y que pudiera afectar a la validez de los resultados. Conforme a lo establecido en CGA-ENAC-LEC C.7.8.2.2 la información aportada por el cliente no se encuentra cubierta por la acreditación.

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER®, excepto cuando lo sea de forma íntegra. En el supuesto de que el cliente precise un dictamen pericial para su utilización en juicio, podrá solicitarlo adicionalmente, presupuestándose de manera independiente el importe y los gastos asociados.

ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral (MLA), (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA) de la European Cooperation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), en materia de ensayos.


A. Matellanes
Coordinación E+C

Zamudio, a 11 de febrero de 2025

Gaiker

MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

GAIKER Centro Tecnológico
Parque Tecnológico, Ed. 202
48170 Zamudio - Bizkaia - Spain
T.: 34 94 600 23 23
mark@gaiker.es - www.gaiiker.es



FUNDACIÓN GAIKER. Inscrita en la sección 12 del
Registro de Fundaciones del País Vasco, nº F-34. N.I.F.: G-48 870380



Pág.: 1 / 7

CÓDIGO: WAE-3069/3
FECHA: 06/02/2025
REVISIÓN: 6
APROBADO: DPTO. CALIDAD





EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

Gaiker
MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

4. CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

4.1 Clasificación de referencia

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma EN 13501-1:2018.

4.2 Clasificación

El producto **PRIMER EPOXI HIDROSOLUBLE WAE-3069/3[®]** (P-25-27126-A-1) en relación a su comportamiento a la reacción frente al fuego se clasifica:

B

La clasificación adicional en relación con la producción de humo es:

s1

La clasificación adicional en relación con la producción de gotas/partículas en llamas es:

d0

Comportamiento al fuego		Producción de humo		Gotas en llama
B	-	s1	,	d0

Clasificación de reacción al fuego: B-s1, d0

